

Einbauprotokoll für QUARZOLITH Schnellestrich E 406

Bauherr: _____ Baustelle: _____

Produkt: _____ Estricheinbau am: _____ durch Fa.: _____

Bauleiter: _____

Positionierung Easylogger (Einbau alle 200m²):

Datum	Wohnung/Top	Geschoß	Stiege/Bauteil	Raum

Während der Estrichherstellung und 3 Tage danach muss QUARZOLITH E406 vor vorzeitiger Austrocknung geschützt werden. Nach der Schutzzeit von 3 Tagen muss gelüftet und wenn nötig geheizt werden, um zu gewährleisten, dass sich ein Raumklima von mind. 20°C und < 60% rel. Luftfeuchte einstellt. Geschlossene Fenster behindern den Luftaustausch und verzögern die Austrocknung erheblich. **Zugluft ist zu vermeiden!**

Estriche mit Fußbodenheizung müssen nach 6 Tagen (Einbau) ausgeheizt werden und sichergestellt sein, dass eine Estrichtemperatur von mind. 29°C während des Ausheizvorganges erreicht wird.

Ort: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

Anmerkung: vor einer Verlegung der Bodenbeläge sind immer CM Messungen nach Ö-Norm durchzuführen. Geeignete Messstellen sind dazu beim Estricheinbau auszuweisen.